

## TECHNISCHES DATENBLATT

Art.-Nr. 30007788 Art.-Bezeichnung SAERcore B 200/PP18/200 587g/m<sup>2</sup> 1250mm

Textile Struktur 7006259 SAERcore<sup>®</sup>

### ARTIKELAUFBAU (nach EN 13473-1)

Lage	Konstruktion	Flächengewicht	Toleranz	Material
3	CSM	200 g/m <sup>2</sup>	+/- 10,0 %	E-Glas
2	Core	180 g/m <sup>2</sup>	+/- 10,0 %	Polypropylen
1	CSM	200 g/m <sup>2</sup>	+/- 10,0 %	E-Glas
Nähfaden		7 g/m <sup>2</sup>	+/- 2 g/m <sup>2</sup>	Polyamid 6.6 122 dtex

Faserinput kann individuell festgelegt werden

### WEITERE EIGENSCHAFTEN

Nähfeinheit	3,5	Nähbindung	Trikot	Breite (nominal)	1250 mm
Stichlänge	5,00 mm	Gesamttoleranz	+/- 10,2 %	Gesamtflächen-Gewicht	587 g/m <sup>2</sup>

Etikettierung	Jede Rolle ist mit einem Etikett in der Hülse versehen. Ein weiteres Etikett befindet sich außen auf der Folie oder dem Karton.
Verpackung (Standard)	Jede Rolle ist in Folie verpackt und auf eine Papphülse gewickelt. Weitere Verpackungsoptionen können individuell festgelegt werden.
Lagerempfehlung	Bei Originalverpackung: Keine Feuchtigkeit und direktes Sonnenlicht. Um Probleme mit Luftfeuchtigkeit oder elektrostatischer Ladung zu vermeiden, sind Gelege unabhängig von den Lagerbedingungen mind. 24h vor der Verarbeitung zu konditionieren.
Wichtiger Hinweis	Die Zick-Zack Seite des Nähfadens sollte bevorzugt auf der Außenseite eingesetzt werden. Hierdurch wird das beste Oberflächenfinish erreicht.